

# White Top Testliner

## LEIPA Classic White® C 120 - 160 g/m<sup>2</sup>

Ihr direkter Kontakt zu dem LEIPA Vertriebsteam für Fragen, Informationen und Musterbestellungen:

Your direct contact to the LEIPA Sales Team for questions, information and sample orders:

Votre équipe commerciale chez LEIPA se tient à votre entière disposition si vous aviez besoin d'informations plus détaillées ou des échantillons:

LEIPA Georg Leinfelder GmbH  
Sales Team  
Kuhheide 34  
16303 SCHWEDT/ODER  
GERMANY  
t. +49 3332 24-2583  
sales@leipa.de

### Spezifikationen | Specification | Fiche Technique

Flächengewicht substance   grammage g/m <sup>2</sup>	Feuchte moisture   humidité %	Berstwiderstand* burst resistance   résistance à l'éclatement kPa	SSW (quer)* SCT (CD)   SCT (Test de Compression) kN/m
ISO 536	ISO 287	ISO 2758 / 2759	ISO 9895
120	7,5	200 / 235	1,5
125	7,5	210 / 240	1,6
130	7,5	220 / 250	1,7
135	7,5	230 / 260	1,8
140	7,5	240 / 270	1,9
160	7,5	270 / 300	2,1
<b>Toleranzen   tolerances   tolérances</b>			
± 2%	± 1	- 5%	- 5%
<b>Cobb<sub>60</sub> D</b> Cobb <sub>60</sub> TS   Cobb <sub>60</sub> (côté opposé) g/m <sup>2</sup>	<b>Weißgrad D</b> brightness TS   blancheur %	<b>Rauhigkeit (Bendtsen) D</b> roughness TS   rugosité CO ml/min	
ISO 535	ISO 287	ISO 8791-2	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
<b>Toleranzen   tolerances   tolérances</b>			
+ 15	± 2	± 50	

\* Richtwert | target value | valeur cible

Weitere Informationen zu unseren Wellpappenrohpapieren finden Sie unter:

You can find more information about our containerboard at:

Voulez-vous plus d'informations? Visitez notre site web sur:

[www.leipa.com/liner](http://www.leipa.com/liner)

Gültig ab | valid from | valable à partir du:  
01.12.2018



The mark of  
responsible forestry

